



FICHE TECHNIQUE

MAQ01

DS-180

BTT 5L 190x235

REV.0

20/03/20

CARACTERISTIQUES

DIAM.NOM.	190	HAUTEUR	235	PRESS. EPREUVE	0,2 bar	PLAN	
-----------	-----	---------	-----	----------------	---------	------	--



BAGUE	TT	CARACTERISTIQUES BAGUE	--
POIGNEE	Anse métallique	POSITION POIGNEE	--
SOUDURE	Electrique	POSITION SOUDURE	Longitudinale
JONC	-	POSITION JONCS	--

PARAMÈTRES TECHNIQUES

BOUCHON	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur 0,24mm. Revêtement intérieur : sans . Revêtement extérieur : couché blanc.
BAGUE	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur 0,28mm. Revêtement intérieur : sans . Revêtement extérieur : nu.
CORPS	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur 0,28mm. Soudure électrique longitudinale. Revêtement intérieur : sans . Revêtement extérieur : couché blanc.
FOND	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur mm.0,24. Joint d'étanchéité à base aqueuse fabriqué à partir de caoutchoucs synthétiques et naturels. Revêtement intérieur : sans. Revêtement extérieur : sans.

PALETTISATION

96 emballages / palette 800x1200

CARACTERISTIQUES ET TESTS

Capacité ras-bord (eau) : 6 L

Contrôle de l'étanchéité des emballages à pression à 0,2 bar.

Tests périodiques de tenue du cordon de soudure et des paramètres de sertissage